

## EMPAQUES


**Cliente:** STOCK

**Referencia:** STOCK BOLSA TIPO GALON ALTA BARRERA

**Producto:** Bolsa tipo galón, Flexible AB (Coext PE – EVOH – PA),  
Pigmentado blanco, 190 micras

**Parte:** C12490

### 1. COMPOSICIÓN



Material	Calibre ( $\mu\text{m}$ )	Gramaje ( $\text{g/m}^2$ )
Flexible plus AB (Coext PE – EVOH – PA)	190	180.53

### 2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Estructura elaborada a partir de una película coextruida (PE-EVOH-PA) apta para contacto directo con alimentos de consumo humano y animal. Aporta alta barrera al oxígeno y la humedad. Impresión por cara con posibilidad de apariencia brillante o mate. Alta resistencia mecánica, al rasgado y al punzado; además de evitar alteraciones o fraudulencia en el empaque. El pigmento blanco aporta barrera a la luz.

### 3. USO PREVISTO

Estructura diseñada para empaclar productos de alimentos y no alimentos que requieren selle hermético, alta barrera al oxígeno y a la humedad como cárnicos, polvo, galletas, panadería y repostería, pasabocas y dulces, semillas o comida para mascotas. También aplicable a productos congelados, textiles, presentaciones en polvo del sector construcción, productos higiénicamente sensibles, entre otros.

### 4. RESTRICCIONES DE USO

Esta estructura está diseñada para aplicaciones con productos que no superen los 80 °C. Para empaques que incluyen aditamentos, se sugiere evaluar su compatibilidad con métodos de conservación como vacío o atmósfera modificada. No está diseñada para ser utilizada en microondas ni en procesos térmicos como pasteurización o esterilización. No está diseñada como empaque reutilizable. En



Impulsamos el progreso de nuestra sociedad con un liderazgo consciente

Calle 10 sur 50 FF 127 Medellín - Colombia • Tel: (+57) 604 3600030  
servicioalcliente@alico-sa.com • www.alico-sa.com

aplicaciones con válvula dosificadora, se recomienda evitar el consumo directo del producto desde el envase.

## 5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR	TOLERANCIA	UNIDADES	NORMA-PLAN DE CALIDAD-ESTÁNDAR O PROCEDIMIENTO
<b>GENERALES</b>				
Ancho	180	± 5	mm	FO-MN-EM-CO-002
Largo	440	± 5	mm	FO-MN-EM-CO-002
Fuelle	170	± 5	mm	FO-MN-EM-CO-002
Calibre	190	± 10 %	µm	FO-MN-EM-LA-004
Gramaje	180.53	± 10 %	g / m <sup>2</sup>	Método interno
Peso	78.3	± 10 %	g / Unidad	Método interno
<b>BARRERA</b>				
OTR (Transmisión de oxígeno)	< 5	--	cc/(m <sup>2</sup> *24h*atm)	ASTM D3985 23°C 0% HR*
WVTR (Transmisión vapor de agua)	< 5	--	g/(m <sup>2</sup> *24h*atm)	ASTM F1249 38°C 90% HR*
<b>FÍSICO-MECÁNICAS</b>				
Temperatura de sellado	130	± 20	° C	PR-ST-003
Fuerza de sellado	> 2.5	--	kgf / in	PR-ST-003

## 6. GARANTÍA COMERCIAL

La garantía comercial corresponde al periodo de tiempo durante el cual Alico S.A.S BIC asegura que el material conserva sus propiedades funcionales, físicas y mecánicas bajo las condiciones de almacenamiento, transporte y uso recomendadas. La garantía que Alico S.A.S BIC otorga a este material en las condiciones mencionadas es de 1 Año a partir de la fecha de fabricación.



Impulsamos el progreso de nuestra sociedad con un liderazgo consciente

Calle 10 sur 50 FF 127 Medellín - Colombia • Tel: (+57) 604 3600030  
servicioalcliente@alico-sa.com • www.alico-sa.com

FO-ST-037  
15/05/2025

## 7. RECOMENDACIONES PREVIAS AL USO

Dado que cada producto y proceso de empaque presenta particularidades propias, se recomienda que el cliente realice pruebas bajo sus condiciones específicas, validando la idoneidad del material en función del tipo de producto, vida útil esperada, rotación, método de llenado, sistema de conservación y presentación final. Es fundamental realizar pruebas industriales que simulen las condiciones reales del proceso, a fin de garantizar el desempeño óptimo del empaque en la aplicación requerida.

## 8. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EMPACADO EN CALIENTE

Se recomienda minimizar el tiempo de exposición del producto caliente al empaque y mantener un control de la temperatura del producto, asegurando que no exceda los 80 °C. El proceso de sellado debe ejecutarse con parámetros óptimos de temperatura, tiempo y presión, definidos según la estructura del material, para garantizar un cierre hermético sin comprometer la integridad del envase. Posterior al llenado, se sugiere aplicar un choque térmico controlado para estabilizar el sistema y preservar las propiedades del empaque. En aplicaciones donde la temperatura del producto supere los 80 °C, se recomienda el uso de otra estructura acorde a las necesidades.

## 9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en todo momento las bobinas, láminas o bolsas en su embalaje original. El almacenamiento debe ser en posición vertical, siguiendo las indicaciones de "este lado arriba" y ser arrumadas en columna. El método de almacenamiento debe ser FIFO (Primeros en entrar, Primeros en salir). El material no debe exponerse directamente a la luz solar, corrientes de aire, fuentes de calor ni ambientes con vapores, humedad o materiales aromáticos. Asimismo, debe mantenerse protegido de la lluvia, polvo, productos químicos y de la posible contaminación por plagas. No se debe dejar rodar, golpear, presionar o maltratar el material para no deformarlo. Toda la mercancía debe ser almacenada sobre plataformas (estibas) para evitar contacto directo del material con el suelo. Las condiciones óptimas para almacenar el material de empaque son temperatura entre 12 - 45 °C y humedad relativa de 0 - 90%. El incumplimiento de estas condiciones de almacenamiento anula la garantía comercial del producto.

## 10. CONDICIONES DE DISTRIBUCIÓN (TRANSPORTE)

El material es entregado en cajas a los clientes en camiones propios, contratados en consolidación o paquetero, vía marítima o aérea con los controles que permiten la no adulteración de este y la seguridad del producto.



Impulsamos el progreso de nuestra sociedad con un liderazgo consciente

Calle 10 sur 50 FF 127 Medellín - Colombia • Tel: (+57) 604 3600030  
servicioalcliente@alico-sa.com • www.alico-sa.com

FO-ST-037  
15/05/2025

## 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El material de envase elaborado por Alico S.A.S. BIC cumple con Resolución 683 de 2012 para envases destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), revisión de listas positivas en el reglamento 10/2011 de U.E., Resolución 4143 de 2012 para materiales poliméricos, Resolución 834 de 2012 para materiales celulósicos, cumple con límites de migración específica para Aminas aromáticas, N-Nitrosaminas y N- Nitrosables, límite de migración global <8 mg/dm<sup>2</sup> y sumatoria del contenido de metales pesados: Mercurio, Cadmio, Plomo y Cromo hexavalente <100 ppm.

## 12. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

Para Alico S.A.S BIC es importante garantizar la calidad microbiológica de los empaques, por tal motivo la compañía cuenta con un programa de análisis y control microbiológico el cual verifica aleatoriamente la calidad sanitaria de los empaques, bajo parámetros indicadores definidos internamente con el fin de garantizar la inocuidad del producto.

Recuento de Aerobios Mesófilos 10 UFC/ 20 cm

Recuento de Mohos y levaduras <10 UFC/ 20 cm

Recuento de Coliformes totales <10 UFC/ 20 cm

Recuento de coliformes fecales (E. Coli) <10 UFC/ 20 cm

Los empaques suministrados por Alico S.A.S. BIC son libres de alérgenos, y de posible contacto cruzado, esto definido en base al análisis de peligros y evaluación de riesgos.

Para información más detallada sobre cumplimiento normativo nacional o internacional solicite la Declaración de Cumplimiento Alico S.A.S. BIC.

## 13. ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE

Las bolsas y los rollos son empacadas en bolsas plásticas de PEBD y posteriormente en cajas de cartón.

## NOTAS

1. La tolerancia del peso representa un 95% de la producción, el 5% restante tiene una tolerancia de  $\pm 15\%$ . La información contenida en esta ficha técnica está basada en medidas que se han generado en nuestro laboratorio y en mediciones con entidades externas y los valores pueden ser ajustados periódicamente de acuerdo con las mediciones que se efectúen en la producción de esta misma estructura.



Impulsamos el progreso de nuestra sociedad con un liderazgo consciente

Calle 10 sur 50 FF 127 Medellín - Colombia • Tel: (+57) 604 3600030  
servicioalcliente@alico-sa.com • www.alico-sa.com

FO-ST-037  
15/05/2025

2. Este empaque no incorpora funcionalidades activas, inteligentes o de tipo funcional.
3. Este empaque no contiene material reciclado post-consumo (PCR) en su composición.
4. El cliente declara haber revisado y aceptado la información contenida en esta ficha técnica, incluyendo especificaciones, restricciones de uso y normativas aplicables. Asimismo, reconoce su responsabilidad en la verificación de la compatibilidad del empaque con su aplicación específica. Transcurridos 10 días hábiles desde la recepción de esta ficha técnica sin recibir comentarios por parte del cliente, se considerará como aceptación total de la misma.

Elaborado por: Analista técnico comercial  
Soporte técnico I+D



Aprobado por: Jorge Guerra  
Director Soporte técnico I+D

Alico SAS BIC

**Fecha de emisión:** 22/05/2025



Impulsamos el progreso de nuestra sociedad con un liderazgo consciente

Calle 10 sur 50 FF 127 Medellín - Colombia • Tel: (+57) 604 3600030  
servicioalcliente@alico-sa.com • www.alico-sa.com

FO-ST-037  
15/05/2025